

Rhenodecor Nova, Profi - Wetterschutzlasur

Rhenocoll Lösemittel-Klassik Produkt

Art.-Nr.: A 3030

Art.-Nr.: A 3035 (Sondertöne)

Spezifikation: Dünnschichtlasur, Lösemittelprodukt, Hochwertige Holzlasur zum Streichen. Für die farbige Gestaltung von Holzoberflächen im Außenbereich, für statisch nicht beanspruchte Hölzer, ohne Erdkontakt, wie Pergola und Holz im Garten. Nicht für Hölzer in direktem Kontakt mit Lebensmittel oder Futtermittel. Milder Geruch, schnelle Trocknung. Wetterbeständig, besitzt hohen UV-Schutz durch Pigmentierung. Für Bauteile an Gebäuden empfehlen wir Rhenocoll Imprägnierlasur 52 S. Frei von bioziden Wirkstoffen.

Lieferform: Transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer: Design Collection 1 (Rhenodecor)

Farbtöne: Farblos, Hellbraun, Kiefer hell, Honigkiefer, Eiche hell, Teak, Kastanie, Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Tannengrün, Silbergrau, Weiß, Ebenholz

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenodecor Nova möglich. 2- 3 Anstriche sind ausreichend.

Verbrauch: 120 – 160 ml/m²

VOC 2010: entfällt

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungskonsistenz:	Unverdünnt
Verdünnung:	Rhenodecor-Verdünner
Reinigung der Werkzeuge:	Rhenodecor-Verdünner oder Verdünner 140/1400
Verarbeitungstemperatur:	Raumtemperatur empfohlen, niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit
Trocknung bei Normalklima:	Je nach Auftragsstärke, nach 6-12 Stunden überstreichbar
Verbrauch:	120 - 160 ml / m ² je nach Beanspruchung und Holzdicke
Lagerung:	Kühl, gut verschlossen im Originalgebinde, 1 Jahr
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen gut umrühren, Holzoberfläche muss sauber, trocken, fett- und wachsfrei sein
Wetterbeständigkeit:	Rhenodecor Nova <u>farblos</u> wird nicht für den Außenbereich empfohlen

Weitere Verarbeitungshinweise: Trockenrisse des Holzes sorgfältig behandeln. Produkt unverdünnt verarbeiten, es ist nach Trocknung geruchlos. Räume während und nach der Verarbeitung gut belüften. Nachbehandlung mit Rhenocryl Dickschichtlasur ist möglich. Tauchwannen gut verschließen oder Lasur in verschließbare Gebinde umfüllen. Vorschriften für Arbeits- und Umweltschutz beachten.

Kennzeichnung: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

750 ml Dose
2,5 ltr Eimer
5 ltr Eimer
30 ltr Hobbock

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.