

Rhenocoll Boot 01, Schiffsfarbe (VP 12787)

- für Außen, lösemittelbasiert, Einkomponenten High-Solid-Farbe

Art.-Nr.: A 5183 Farbe: weiß

Art.-Nr.: A 5184 Farbe: Sondertöne auf Anfrage

Spezifikation:

Lack für Stahluntergründe, z. B. Schiffskörper. Wird auf grundierte oder bereits beschichtete Flächen aufgetragen. Industrieller Lack, lösemittelbasiert und schnelltrocknend. Ergibt Dampfdichte Flächen. Angenehm im Geruch

Ausrüstung: keine.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Rollen.
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Lieferform/ Farbtöne: Weiß, Sondertöne auf Anfrage.

Glanzgrad: Nr.: 12 = seidenglänzend

Viscosität: ca. 40 sec / 4 mm (DIN 53211)

Festkörper: ca. 34%

Dichte: ca. 1,05

Anwendung:

Vor Gebrauch gut aufrühren! Um eine hohe Trockenschichtdicke zu erreichen, möglichst nicht oder nur sehr geringfügig nachverdünnen.

Farbtöne: weiß (Auf Anfrage: Sondertöne)

Viskosität: Viskos, verarbeitungsfertig eingestellt

Verarbeitungskonsistenz: unverdünnt, ggf. mit Rhendecor-Verdünner verdünnen

Reinigung der Werkzeuge : mit Reinigungsverdünner

Verarbeitungstemperatur : Umgebungstemperatur min. +6°C, Temperatur von Untergrund +8°C bis +45°C

Trocknung bei Normalklima : 23° C, 60 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, bei Raumtemperatur ca. 2,5 Std. bei Schichtdicken von 225 µm, Griffest nach 4,5 Std. Durchtrocknung nach 2- 3 Tagen.

Zum Teil erhebliche Abweichungen bei kühler Witterung, Bodenkälte oder schlechter Belüftungsmöglichkeit. Fahrbahnen erst nach vollkommener Durchtrocknung freigeben.

Untergrundbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein.

Untergrund: Metall, Stahl.

Vorbereitung: Rostschutzgrundierung

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Boot 01, Schiffsfarbe ist üblich.

Verbrauch: 100 – 160 ml/m²

VOC 2010: entfällt

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:

5 ltr. Eimer
30 ltr. Hobbock

Entsorgung:

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. (AVV- Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

Ökologie:

Farbreste nicht in Gewässer gießen. Nach Wasserhaushaltsgesetz § 19 ist das Produkt eine wassergefährdende Flüssigkeit.

WGK=3; Einstufung nach Anhang 4 VwVwS

Kennzeichnung:

VbF: entfällt
GGVS/GGVE: UN 1263 Farbe,3,III,ADR

Sicherheitshinweis:

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.