


### Rhenocoll Imprägnierung 30 S, Imprägnierung für Holz

Art.-Nr.: A 6050

**Spezifikation:** Imprägnierung, wasserbasiert, mit sehr guter Tiefenwirkung für Holz im Innen- und Außenbereich, Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Pergolen, Bauelemente, Fenster und Türen. Wirkt egalisierend für nachfolgende Anstriche, verringert die Fleckbildungsgefahr. Geruchsneutral.

**Anwendung:** Verarbeitung durch Streichen, Tauchen, Fluten.

**Konservierung:** Unsere gezielte Rohstoffauswahl erübrigt die übliche Ausrüstung gegen Bakterien, Schimmel, Pilzbefall und Fäulniserreger.

Selbstimmunisierend ❖	Natürlich ❖	Mineralisch
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Für den Profieinsatz konzipiert</li><li>✓ Keine krebserregende Inhaltsstoffe</li><li>✓ Frei von Isothiazolone - frei von Mikroplastik</li><li>✓ Völlig unschädlich für Mensch und Tier</li><li>✓ Aktiver Schutz für Umwelt, Gewässer, Erdreich durch die bewusste Vermeidung von Giftstoffen</li><li>✓ Durch weltweites Patent geschützt</li></ul>		 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>

**Lieferform / Farbton:** Farblos und transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer: Design Collection 8 (Holzlasur).

**Untergrund:** Alle Laub und Nadelhölzer.

**Weiterbehandlung:** Mit Imprägnierlasur oder Compactlasur von Rhenocoll.

**Verbrauch:** Ca. 120 – 160 ml/m<sup>2</sup>

**VOC 2010:** Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 19 g/L.

**Biozid-Meldeverordnung:** Keine Registrierungspflicht, frei von Bioziden.

#### Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	Unverdünnt
Viskosität:	10 – 11 Sekunden (Auslaufbecher 4 mm )
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdüner 140/1400
Reinigung der Auftragsanlagen:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material- und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20 °C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30-120 Min. schleifbar, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Wetterbeständigkeit:	Rhenocoll Imprägnierung 30 S wird nicht als alleiniger Anstrich für den Außenbereich empfohlen

Allgem. Hinweis: Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren,  
nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.  
Flammpunkt: Keiner

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Keine Kennzeichnung  
**ADR/GGVS:** Kein Gefahrgut

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Lagerung:** Im Originalgebinde nicht unter +8°C sowie nicht längere Zeit über +30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig. Anbruchgebinde bald aufbrauchen.

**Liefergebinde:**

750 ml Dose  
2,5 l Eimer  
5 l Eimer  
20 l Eimer

**Service:** Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.