

Rhenostrong Combi-Siegel Buntlack 5600, Holzlack in Bunttönen Rhenostrong Combi-Siegel Buntlack 5600, Basisfarbe A und C, Basisfarbe zum Mischen

Rhenocoll Lösemittel- **Premium** Industrieprodukt

Art.-Nr.: A 4280 deckende Farben aus Basis A

Art.-Nr.: A 4281 deckende Farben aus Basis C

Art.-Nr.: A 4285 Basisfarbe A

Art.-Nr.: A 4286 Basisfarbe C

Spezifikation: Zweikomponentenlack auf Basis Polyurethan, gebrauchsfertig nach dem Abmischen mit Härter, schnelltrocknend und PVC-fest. Mit sehr guter Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Ringfest. Lichtecht. Für die besonders hochwertige Veredelung von Holzoberflächen, speziell Sitzmöbeln, Tischen, Labor- und Schulmöbeln. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett (verschiedene Lösungsmittel, auch Aceton, Tinte, verdünnte Säuren, Laugen).

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen.

Muss zur Verarbeitung abmischbar werden mit Rhenostrong Härter 5000

Mischungsverhältnis: Rhenostrong Combi Siegel Buntlack zu Härter: - 10:1

Mischungsverhältnis für höchste Ringfestigkeit: Rhenostrong Combi Siegel Buntlack zu Härter: - 5:1.

Bei erhöhter Härterzugabe kann ein zusätzlicher Klarlack für besondere Ringfestigkeit entfallen.

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Frei von Schwermetallen. Formaldehydfrei.

Erfüllte Normen: DIN 68861 Teil 1, Chem. Widerstandsfähigkeit 1 B

DIN 68861 Teil 2, Abrieb 2 C (210 Umdrehungen)

DIN 53151, Haftung GT = 0

DIN EN 71 Teil 3, geeignet für Kinderspielwaren

DIN V 53160 Teil 1 + 2 Schweiß und Speichelfest

Temperatur Wechselprüfung, keine Lackrisse; Ritzhärte Prüfstab 1

Newton

Lieferform/Farbtone: Weiß und Bunttöne nach RAL.

Glanzgrad: Nr.: 5616 = matt

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

Weiterbehandlung: Rhenostrong Combi-Siegel Buntlack kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

Verdüner: Verdünner 1500

Verbrauch: 150 ml/m² je Spritzgang

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung:

GefStoffV: UN 1263 Farbe, 3, II, ADR

Sicherheitshinweise:

Leichtentzündlich

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahren.

Liefergebände:

Rhenostrom Combi-Siegel Buntlack 5600

1 ltr. Dose

5 ltr. Eimer

20 ltr. Eimer

Rhenostrom Härter 5000

1 ltr. Dose

3 ltr. Kanister

10 ltr. Eimer

Entsorgung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ökologie:

Wassergefährdungsklasse: WGK 3

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.