

XRhenostrom Supergloss Buntlack 6600, Holzlack in Bunttönen
Rhenostrom Supergloss Buntlack 6600, Basisfarbe A, C, zum Selbsteinfärben
Rhenocoll Lösemittel- **Premium** Industrieprodukt

Art.-Nr.: A 4295 deckende Farben aus Basis A

Art.-Nr.: A 4296 deckende Farben aus Basis C

Art.-Nr.: A 4298 Basisfarbe A

Art.-Nr.: A 4299 Basisfarbe C

Spezifikation: Zweikomponentenlack auf Basis Polyurethan in Super Hochglanz, gebrauchsfertig nach dem Abmischen mit Härter, schnelltrocknend und PVC-fest, besonders ringfest, brillant und griffest. Mit sehr guter Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung, hat sehr gute Fülleigenschaften. Für die besonders hochwertige Veredelung von Holzoberflächen, speziell Sitzmöbeln, Tischen, Labor- und Schulmöbeln, Ladenbau. Unempfindlich gegen eine Vielzahl von Einflüssen, unter anderem gegen Wasser, Schmutz, Öl, Fett (verschiedene Lösungsmittel, auch Aceton, Tinte, verdünnte Säuren, Laugen).

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen. Muss zur Verarbeitung abmischen werden mit Rhenostrom Härter 6000 abgemischt werden. Mischungsverhältnis Härter zu Lack: 1Teil Härter zu 2 Teilen Lack. Kann nach ausreichender Trocknung poliert werden. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Frei von Schwermetallen. Formaldehydfrei.

Erfüllte Normen:

- DIN 68861 Teil 1, Chem. Widerstandsfähigkeit 1 B
- DIN 53151, Haftung GT = 0
- DIN EN 71 Teil 3, geeignet für Kinderspielwaren
- DIN V 53160 Teil 1 + 2 Schweiß und Speichelfest
Temperatur Wechselprüfung, keine Lackrisse

Lieferform/Farbton:

- Weiß und Bunttöne nach RAL
- Basisfarbe A, C zum Selbsteinfärben

Glanzgrad: Standardglanzgrad: Nr.: 6609 = hochglänzend

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere und Plattenmaterial aus Holz, Spanplatten, MDF.

Weiterbehandlung: Kann nur als Endbeschichtung verwendet werden im System.

Verdünner: PUR Hochglanz Verdünner 1600

Verbrauch: 150 ml/m² je Spritzgang

VOC 2010: entfällt

Kennzeichnung:

Xn, gesundheitsschädlich

Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahren.

Liefergebinde:

Rhenostrong Supergloss Buntlack 6600
1 l Dose
5 l Eimer
20 l Eimer

Rhenostrong Härter 6000
1 l Dose
3 l Kanister
10 l Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.