

### Rhenocoll Kantenleim

Schnellbinder

**Art.-Nr.: A 1116**

**Spezifikation:** Rhenocoll Kantenleim ist ein besonders geeigneter Kunstharzleim für die Kantenverleimung an der Heizschiene, für die Fugenverleimung, Korpus- und Montageverleimung sowie für Schichtstoffplattenverleimung in der Kurztaktpresse. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Anwendung:** Schnelle Abbindezeit, günstige offene Zeit, geprüft nach DIN EN 204/D3, schimmel- und feuchtigkeitsbeständig, werkzeugschonend, verfärbungsfrei, zähelastischer Film.

### **Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:**

Auftragsmenge: ca. 100 - 200 g/m<sup>2</sup>, je nach Auftragsart  
Verarbeitung: Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschinenauftrag  
Verarbeitungstemperatur: 15 - 20 °C empfohlen  
Holzfeuchte: 10 - 12 %  
Pressdruck: 2 - 5 kp/cm<sup>2</sup>  
Offene Zeit: 5 - 8 Minuten (je nach Raumtemperatur)

### **Presszeiten (Richtwerte):**

| Zeitangabe<br>in Minuten           | Kaltverleimung<br>ca. 20°C |   | Heißverleimung<br>40°C - 50°C |   | 70°C - 80°C |     |
|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|-----|
|                                    |                            |   |                               |   |             |     |
| Kantenverleimung                   | -                          | - | -                             | - | -           | 1-2 |
| Fugenverleimung                    | 3-5                        | - | -                             | - | -           | 1-2 |
|                                    | -                          | - | einseitig vorgewärmt          |   |             |     |
| Flächenverleimung<br>(DKS-Platten) | 10-15                      | - | 3-5                           | - | -           | 1-2 |

### **Weiterverarbeitung:**

Kaltverleimung: nach 25 - 30 Minuten  
Heißverleimung: nach Abkühlung

**Lagerung:** 12 Monate, vor Frost schützen, nicht mit Eisen in Berührung bringen.

### **Kennzeichnung:**

Keine Kennzeichnung

### **Sicherheitshinweise:**

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### **Liefergebinde:**

6 kg Eimer  
12 kg Eimer  
32 kg Hobbock

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:**            + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:**            + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:**        [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.