

Rhenocoll Spezial, Bau- und Montageleim

Schnellbinder

Art.-Nr.: A 1117

Spezifikation: Rhenocoll Spezial ist ein besonders hochwertiger Bau- und Montageleim für Weich- und Harthölzer, Exoten und Spanplatten in D3 Qualität. Bevorzugt für die Sitzmöbelindustrie, zum Verdübeln, Kunststoffplatten- und Formverleimung.

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Anwendung: Gebrauchsfertiger 1-Komponentenleim, schnelle Abbindezeit, günstige offene Zeit, Holzkaltleim nach DIN EN 204/D 3. Ungefüllt, transparent.

Empfohlene Verarbeitungsbedingungen:

Auftragsmenge: ca. 120 - 140 g/m², je nach Holzart

Verarbeitung: Kalt- und Heißverfahren für Hand- und Maschine, zum Schutz der Maschinen, Pressen und Geräte empfehlen wir Trennmittel zur leichteren Reinigung

Verarbeitungstemperatur: 15 - 20 ° C empfohlen

Holzfeuchte: 10 - 12 %

Pressdruck: 2 - 5 kp/cm²

Offene Zeit: 10 - 15 Min. (je nach Raumtemperatur)

Weißpunkt: 3 - 4 ° C

Presszeiten: (Richtwerte)

Zeitangabe in Minuten	Kaltverleimung ca. 20 ° C	Heißverleimung			
		40° C	60° C	70° C	80° C
Fugenverleimung	8 - 10	-	6	5	4
Furnieren	10-12	-	7	6	4 - 5
Korpusverleimung	9-10	-	-	-	-
Flächenverleimung (DKS-Platten)	18-20	10 - 12	-	-	-

Weiterverarbeitung

Kaltverleimung: nach 25 - 30 Minuten

Heißverleimung: nach Abkühlung

Lagerung: 12 Monate, vor Frost schützen, nicht mit Eisen in Berührung bringen.

Kennzeichnung:

Keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

6 kg Eimer
12 kg Eimer
32 kg Hobbock

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.