

**Rhenocoll Composit, dauerelastischer Dichtmasse / Reparaturmasse**  
**Art.-Nr.: A 5161**

**Spezifikation:** Hochviskose Faserdichtmasse auf Acrylharzbasis. Dichtet ab, speziell an Dach und Kamin. Verarbeitungsfertig, dauerelastisch, rissüberbrückend. Geeignet zur Abdichtung von Rissen, Löchern, Undichtigkeiten und Spalten in Werkstoffen wie Beton, Keramik, Dachpappe, Welleternit, Hart-PVC, Polyester, PUR-Schaum, Zink, Aluminium, Blei, Glas, Holz u.a.. Nicht auf neuem Beton, Polystyrolschaum und Weich-PVC anwenden. Das Produkt bildet einen Film, der die Fläche dauerhaft überspannt und abdichtet. Gute Haftung am Untergrund, hervorragend wetterfest, UV- beständig und alkalibeständig. Bei jedem Wetter verarbeitbar. Überstreichbar mit Rhenocoll Dachhaut oder Montana Fassadenfarben. Zur Verarbeitung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Applikation:** Verarbeitung mit breitem Pinsel oder Spachtel. Reinigung der Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch z.B. mit Rhenocoll Universalverdünner 1400.

**Lieferform/Farbtone:** - dunkelgrau

**Untergrund:** Untergrund muss sauber und tragfähig sein.

**Folgeaufbau:** Nachanstrich erfolgt mit Rhenocoll Dachhaut. Trockenzeit von mindestens 3 Tagen beachten, je nach Schichtstärke.

**Ergiebigkeit:** Verbrauch 1,5 - 3 l/m<sup>2</sup> je nach Schichtstärke. Mindestfilmdicke 10mm, um eine sichere Abdichtung zu erreichen.

**VOC 2010:** Kat I /Basis Lb /MAX Wert 500g/L /IST Wert 360 g/L

**Lagerung:** Lagertemperatur: ≥5°C ≤25°C, im geschlossenen Behälter 1 Jahr lagerfähig

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

GEFAHR – H340, H350, H225

**GGVS/ADR:** UN 1263 FARBE,3,II

**Liefergebände:**

4 l Eimer

15 l Eimer

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.